Molylub Thread A 755

Neskiedžiama metalų apdirbimo sriegimu alyva

Vokietijos kompanijos Molylub sukurta Molylub Thread A 755 yra rinktinių, gilaus rafinavimo mineralinių, aukšto klampumo indekso alyvų pagrindo, neskiedžiamas vandeniu, sriegių formavimo ir panašioms pjovimo operacijoms skirtas skystis.

Pritaikymas

- Sriegių pjovimui, sriegių valcavimui, sriegių smailinimui bei kitiems sriegiavimo darbams
- Visų rūšių plienų apdirbimui pjovimu, ypač aukšto legiruotumo, rūdims bei rūgštims atspariems plienams
- Taip pat tinka pagalbinėms tekinimo bei frezavimo operacijoms pries sriegimą
- Galimas panaudojimas pramušimo-pratraukimo operacijoms, gylių skylių gręžimui

Eksploatacinės charakteristikos

- **Be chlorino**
- **Aukšto legiruotumo**
- **Sudėtyje turi ypač didelių (EP) slėgių pernešimo savybes pagerinančių poliarinių, sieros-fosforo junginių specialiųjų priedų**
- **Dėl specialiai parinkto klampumo ir savo skvarbumo demonstruoja puikias aušinimo bei drožlių išplovimo savybes**
- **Geras cheminis atsparumas ir formuluotės stabilumas kontaktuojant su įkaitusiu pjovimo įrankiu**
- **Mažo garuojamumo, žemo aromatingumo komponentų, neturi dulksnos susidarymo tendencijos**
- **Užtikrintas prailgintas įrankių tarnavimo laikas ir puiki apdirbamo paviršiaus kokybė**

Būdingos fizikinės charakteristikos

Molylub Thread	Metodas	A 755
Spalva	DIN ISO 2049	< 2,0
Kinematinis klampumas prie 40°C cSt	DIN 51 562	24,0
Tankis prie 15°C kg/m³	DIN 51 757	915
Pliūpsnio taškas °C	DIN ISO 2592	> +165
Vario korozija 3 h/100 °C		2 c

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio *Molylub* atstovo Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt

Molylub Thread A 755 yra pilnai suderinama su kitomis neskiedžiamomis pjovimo ir staklių kreipiančiųjų Leprinxol Gliss ir Molyduval Hertz M alyvomis.

www.mechanica.lt