




MOLYDUVAL

Soraja BM 2T


Tefloninis maistinis tepalas

MOLYDUVAL Soraja BM 2 T (senuoju Soraja B 272 pavadinimu) yra baltos spalvos, parafininės aukštatemperatūrinės bazinės alyvos pagrindo tepalas maisto pramonės guoliams ir dantračiams. Sudėtyje yra didelis procentas švariausio "Food-Grade" maistinės klasės PTFE Teflono tirštiklio, kuris užtikrina ženklų trinties sumažinimą ir avarinį tepimą.

MOLYDUVAL Soraja B 272 tinkamas naudoti maisto pramonės įmonių kritiniams tepimo taškams pagal įvestą HACCP sistemą. Visi produkto komponentai atitinka USDA H1 reikalavimus.



+120°C



-20°C

Savybės

- Netoksiškas
- Išskirtinė atspara trinčiai, maksimali apsauga nuo devėjimosi
- sudėtyje yra ekstremalaus tepimo PTFE sausųjų tepiklių
- ypatingai atsparus nuplovimui šaltu ar karštu vandeniu
- taip pat atsparus kai kuriems alkoholiams ir rūgštims
- be silikono, nesigumuoja ir nekemša tepimo kanalų
- prailginti tepimo intervalai su geriausiu oksidaciniu stabilumu
- neturi poveikio sveikatai, visi komponentai atitinka USDA H1 ir FDA reikalavimus.

Pritaikymas

- įvorės, jungtys, slydimo paviršiai, kreipiančiosios
- riedėjimo ir slydimo guolių tepimui
- mėsos perdirbimo pramonės bei skerdyklų padėklų, konvejerių ir kitų slydimo paviršių tepimui
- alaus pramonės įrengimų čiaupų ir tarpinių tepimui bei sandarinimui.

Naudojimo instrukcija

Spaustuvu ar automatine tepimo sistema. Išvalykite guolius. Užpildykite juos iki pusės, greitaeigius – trečdaliu, o lėtaeigius – pilnai.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninė specifikacija	DIN 51502		KPF2K-20
Bazinė alyva			Parafininė / SHC alyva ISO VG 220
Spalva			balta
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	950
Konsistencijos klasė NLGI	DIN 51818	NLGI	2
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	neskaičiuotinas
Atspara vandens nuplovimui	ASTM D-1264	%	1,24
Darbinės temperatūros		°C	-20 iki +120 (max 150)