


MOLYDUVAL

Long-Life Z 2



+130°C



-30°C

Specialus baltos spalvos prailginto veikimo tepalas

MOLYDUVAL Long-Life Z 2 yra kietojo PTFE tirštiklio turintis ilgalaikio tepimo tepalas maksimaliems slėgiams. *MOLYDUVAL Long-Life Z 2* yra stabilus viso sutepimo metu ir labai lipnus.

Savybės

- Geros tašumo, adhezinės charakteristikos
- Specialiai skirtas aukščiausiems slėgiams, sumažina dėvimąsi jų metu
- Absoliučiai atsparus paprastam ir jūros vandens nuplovimui
- Patikima apsauga nuo korozijos
- Saugo nuo rūdžių
- Geras sandarinimas
- Puikus darbinis stabilumas
- Glotnus, vienalytis ir minkštas

Pritaikymas

- Ekstremaliai apkrautiems riedėjimo guoliams ir įvorėms
- Vidutinių ir lėtų apskukų guolių prailgintam tepimui (išpilstymo, sandarinimo ir pan. įranga) drėgmės aplinkoje
- Statybinės ir žemės ūkio technikos guoliams, saugant juos nuo dulketumo bei drėgmės
- Transporterių guoliams, sunkiai dirbantiems vandens siurbliams
- Kaip neteplus baltas tekstilės pramonės įrengimų tepalas, tekstūravimo mašinų traversams

Patarimai naudojimui

Tepti spaudikliu ar tepimo sistema. Užpildykite palengva guolius pilnai.

PARAMETRAI	Specifikacija	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		KPF2K-30
Bazinė alyva			Mineralinė HV
Spalva			Balta
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	910
Darbinė penetracija	DIN ISO 2137	·0,1mm	265-295
Konsistencijos klasė	DIN 51818	NLGI	2
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	ca. 150
Darbinės temperatūros		°C	-30 iki +120
Trumpesniems intervalams		°C	130
Atsparumas vandeniui	DIN 51807	Grade	0-90
Vario korozijos testas	DIN 51811	Korozijos laipsnis	1
Oksidacinis stabilumas, 500 val/900 °C	DIN 51808	bar	<0,35
Mechanic-Dynamic testas	DIN 51806	B/120°C	išlaiko
TIMKEN-Test Gutlast	ASTM D-2509	kg	25
Rato guolio testas	ASTM D-1263		išlaiko