

MOLYDUVAL

Alu Spray

Ilgalaikės apsaugos ir priežiūros antikorozinės dangos aerosolis




MOLYDUVAL Alu Spray yra įbrėžimams ir nudilimui atsparus aliuminio dangos purškiklis visų tipų metalams. Sudėtyje esantys gryniausio aliuminio milteliai užtikrina ypač auštos kokybės apsaugą nuo korozijos. Apdirbti ant gaminio paviršiaus esantys defektai (mikro/makro poros, įtrūkimai, įbrėžimai) pasidengia katodine apsauga.

MOLYDUVAL Alu Spray dažnai naudojamas jūrinėje aplinkoje, apsaugant laivų metalines detales nuo druskingo vandens ėsdinimo korozijos.

Savybės

- Stabilus natūralaus jūrinio vandens aplinkoje
- Greitai nudžiūsta
- Didelis atsparumas šaltam, karštam ir druskingam vandeniui, karštam garui, emulsijoms
- Tvirtai padengia visų rūšių metalus, labai lipnus
- Po panaudojimo paviršius gali būti lengvai dažomas
- Lanksti, nelūžinėjanti apsauginė plėvelė
- Didelė surišimo jėga
- Labia ekonomiška išeiga – nepertraukiamai vienu balionėliu padengiamas net 4m² paviršius
- Apsauginės plėvelės tarnavimo laikas siekia net 20 metų
- Atsparus aukštoms temperatūroms, siekiančioms + 800°C

+800°C



Pritaikymas

- Panarinamoms į jūros vandenį plieninėms konstrukcijoms
- Plieniniams, laikomiems lauke gaminiams
- Galvanizuotų metalų įtrūkimų remontui
- Ilgalaikei antikorozinei apsaugai
- Aukštatemperatūriniu režimu dirbančių detalių (šilumokaičių, turbinų, dujų išmetimo vamzdžių ir pan.) antikorozinei ir antioksidacinei apsaugai.

Naudojimo patarimai

Nuriebalinkite ir nuvalykite rūdis nuo paviršiaus. Prieš naudojant gerai suplakite flakoną 20 sek. Purškite iš 25-30 cm atstumo. Sekantį sluoksnį (jei reikia) purškite 5-8 min.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Vnt.	Rezultatai
Spalva		aliuminio
Išvaizda		blizgi
Pilnas išdžiuvimas	min	10
Gali būti dažomas po	val	6
Temperatūrinis atsparumas	°C	iki +800°C
Išeiga	(ml/m ²)	120
Tūris	ml	400
Produktyvumas	m ² /flak	4
Apasuginės plėvelės laikas	metai	3-5