





MOLYDUVAL

Carat CLEB 1Z



+120°C



-30°C

Biologiškai iri tefloninė tepimo pasta

MOLYDUVAL Carat CLEB 1 Z yra baltos neteplios spalvos, sudėtyje ypač trintį mažinančių PTFE / Teflono kietųjų tepiklių turinti tepimo pasta ekstremalių apkrovų ir aukštų temperatūrų veikiamiems tepimo taškams.

MOLYDUVAL Carat CLEB 1 Z yra sukurta specialios biologiškai irios, saugios aplinkai sintetinės alyvos pagrindu.

Savybės

- Saugo nuo ėsdinamosios korozijos
- Maksimaliai sumažina trintį
- Apsaugo nuo strigimų ir priekėpimų, pavažų trūkčiojimo
- Puikaus lipnumo, nuteka net nuo vertikalių slydimo paviršių
- Užtikrinta antikorozinė apsauga
- Biologiškai iri ir nekenksminga aplinkai, nesutepa gaminio

Pritaikymas

- Staklių kreipiančiųjų ir slankiklių tepimui, kai galimas kontaktas su apdirbama produkcija
- Padidinto švarumo reikalavimų atvirų pavarų, dantračių tepimui
- Vibruojančių irengimų dalių (suspaudimo griebtuvų, laikiklių, vartiklių ir pan.) suteptimui
- Slydimo paviršių, kuriuos negalima tepti tamsiu ar juodu tepalu dėl užterštumo bei gaminio suteptimo, tepimui. T.t. tekstilės, popieriaus, pakuotės, maisto pramonė, tiksloji inžinerija, laboratoriniai prietaisai ir pan.
- Plastikinių sandariklių ir guminių detalių tepimui
- Įvairiausios rūšies jungčių tepimui montažo metu

Naudojimo patarimai

Tepti pridėdamu teptuku plonu sluoksniu nuvalytą paviršių. Auštose temperatūrose tepimą dažninti.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		MPFE1-30
Pramoninis žymėjimas			ISO-L-XCCIB1
Bazinė alyva			Naturalūs sintetiniai Esteriai
Spalva			Balta
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m³	1200
Statinė penetracija	DIN ISO 2137	0,1-mm	290-310
NLGI konsistencijos klasė	DIN 51818		1-2
Darbinės temperatūros		°C	-30 iki 120
Trumpalaikės pikinės temperatūros		°C	150
Atsparumas vandeniui	DIN 51807	pakopa	0-90
VKA apkrovų pernešimas		N	10.000