





MOLYDUVAL

Ciric A



+1400°C



-70°C

Aukštatemperatūrinė metalo pasta

MOLYDUVAL Ciric A yra speciali tepimo pasta srieginiams ir vamzdiniams sujungimams, slydimo paviršiams ir guoliams. Didelis kiekis kietųjų tepiklių, didžiąja dalimi metalo miltelių (iki 5 mikronų dalelės) puikiai slopina varžtų sriegių trintį iki minimumo ir palengvina detalių atskyrimą net po ilgo terminio poveikio laikotarpio. Nedidelis kiekis sausojo grafito tepiklio užtikrina reikiamą avarinį tepimą ir apsaugą nuo dėvėjimosi.

Savybės

- Labai geros sandarinimo savybės, lipni
- Atspari vandeniui ir korozijai
- Puikios tepimo ir paviršių atskyrimo savybės
- Apsaugo nuo strigimo ir užkepimo
- Labai žemas ir subalansuotas trinties koeficientas
- Efektyvus sandarinimas ir atsparumas koroziją katalizuojančioms dujoms bei skysčiams
- Geras karščio nuo paviršiaus nuvedimas
- Sudėtyje nėra kenksmingų sieros junginių
- Neturi švino ir nikelio, todėl puikiai keičia kenksmingas aplinkai nikelio pastas

Pritaikymas

- Karšties srieginiams sujungimams, pvz. turbinose, dujų išmetimo ertmėse, pavarose, ventiliuose, grandinėse, slydimo nuožulose, ašyse, naudojamuose chemijos gamyklose, elektrinėse ir pan.
- Slydimo guolių, dirbančių ypač aukštose temperatūrose, tepimui. Išgaravus mineralinės alyvos bazei lieka labai gera kieta tepimo plėvelė.
- Surinkimo bei demontažo darbams kai reikia išvengti strigimo prie aukštų slėgių ir lėtų greičių.

Naudojimo instrukcija

Tepkite ant išvalyto paviršiaus *Ciric A* plona plėvele teptuku ar skudurėliu.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		MPF
Bazinė alyva			Sintetinė
Spalva			Sidabrinė
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m³	1300
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	nėra
Darbinės temperatūros		°C	-70 iki +1200
Trumpiems piko intervalams		°C	iki +1400
Almen-Wieland mašinos testas	Schweißlast	kN	> 20
Vario korozijos testas	ASTM D130		0-0
Atsparumas vandeniui		Klasė	0-90