

Boss Fluorine Fluid VAC 209

PFPE pagrindo inertiška vakuuminė alyva

Boss-Fluorine® Fluid VAC 200 serijos alyvos yra inertinės vakuuminio siurblio alyvos perfluorintų polieterių (PFPE) pagrindu. PFPE yra sintetiniai polimerai, kurie yra inertiški daugeliui dujų ir cheminių medžiagų. Didelė jų molekulinė masė leidžia sumažinti alyvų garų slėgį ir pasiekti žemą vakuuminį slėgį.

Pritaikymas

- Aukštos kokybės sintetinės Boss-Fluorine® Fluid VAC 200 serijos alyvos buvo skirtos naudoti vakuuminiuose siurbluose.
- Jie tinkami naudoti mentiniuose siurbluose (visų klampų) arba Roots tipo siurbluose (VAC 209)
- taip pat turbomolekuliniuose siurbluose (VAC 203).

Eksplotacinės charakteristikos

- Specialūs šio gaminių asortimento priedai apsaugo nuo nusidėvėjimo ir korozijos ir leidžia šioms aukštos kokybės alyvoms gerokai pranokti klasikines vakuuminio siurblio alyvas.
- Žemas garų slėgis, todėl galimas mažas vakuuminis slėgis
- Puikus tepimas
- Puikus suderinamumas su beveik visais metalais ir plastikais
- Didelis cheminis inertiškumas
- Nesimaišo su vandeniu ir organiniais tirpikliais
- Aukštos temperatūros stabilumas
- Nedegios
- Ilgas tarnavimo laikas

SAUGOJIMAS : Siekiant išvengti produkto užteršimo, talpykla visada turi būti sandariai uždaryta. Saugoti nuo šalčio. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje, vengti tiesioginių saulės spindulių. Produktą rekomenduojama laikyti patalpoje. Atkreipkite dėmesį į saugos duomenų lapę pateiktą informaciją.

Būdingos fizikinės charakteristikos

Fluorine Fluid VAC	Metodas	209
Spalva	DIN ISO 2049	Skaidri, L 1.0
Kinematinis klampumas prie 40°C prie 100° cSt	DIN EN 16896	90 11,5
Klumpumo indeksas	ASTM D 2270	110
Tankis prie 15°C kg/m³	DIN 51 757	1900
Stingio taškas °C	DIN ISO 3016	-35
Nugaravimo nuostoliai 22val, 150°C %	Inhouse	0,8

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Molylub atstovo
Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : alyva@mechanica.lt