

Novarol HD-ZAF 46

Detergentinė HLPD hidraulinė alyva

Aukščiausios kokybės specialios plaunančiosios ir dispersinės mineralinės becinkės nusidėvėjimą stabdančios hidraulinės alyvos sistemoms, kurioms siūloma naudoti išsiplovimą emulsijas sudarančias alyvas.

Pritaikymas

- Pramoninės hidraulinės slėginio įpurškimo liejimo mašinos
 - Elektronikos kontroliuojama hidraulinė įranga
 - Sistemoms reikalaujančios padidintos atsparos užteršimui bei veikiamoms ekstremalių lauko sąlygų
 - Automatinį staklių įrangą ir hidraulinę kontrolę (kai naudojamas sintetinis arba pusiau sintetinis vandeniu skiedžiamas metalo apdorojimo skystis).
 - Miško technika dirbanti dulkėtoje, gausioje pjūvenų aplinkoje
- Esant žemoms paleidimo temperatūroms ir staigiems jų pokyčiams, rekomenduojama naudoti Molylub HVC-D alyvas.*

Eksploatacinės charakteristikos

- **Galingos valomosios savybės**
Saugo hidraulinės sistemas nuo prilipusių atliekų ir nuosėdų sukeltų gedimų. Nešvarumai labai smulkiai išskaidomi ir laikomi suspensijoje, netgi kai alyva yra užteršta sintetiniais metalo apdorojimo skysčiais.
- **Veiksmingas antikorozinis poveikis**
Aktyvus antikorozinis priedas veiksmingai apsaugo hidraulinės sistemas nuo korozijos.
- **Apsauga nuo oksidacijos** Apsaugo nuo termo oksidacijos, šlakų formavimosi sistemoje
- **Emulsifikacijos savybės**
Tepimo sistemoje dėl kondensacijos atsiradęs vanduo arba teršiantis tirpus metalo pjovimo skystis paverčiamas emulsija ir užtikrina tolesnę apsaugą.
- **Puikios oro išstumimą didinančios ir putojimą mažinančios savybės** Suplakti oro burbuliukai operatyviai pašalinami iš sistemos be per didelio putojimo.
- **Geros de-emulsifikacinės savybės** Greitas drėgmės atskyrimas iš darbinio skysčio

Atitinka šiuos reikalavimus:

DIN 51524/2 HLPD; DIN EN ISO 6743-4 (HM); HM Müller Weingarten standartas
DBL 6721; MAN M 698; Forterra; Central Mining

Būdingos fizikinės charakteristikos

Molylub HFO-D	Metodas	46
Kinematinis klampumas prie 40°C cSt prie 100°C cSt	DIN 51 562	46 6,8
Klampumo indeksas	DIN ISO 2909	119
Tankis prie 40°C kg/m³	DIN 51 757	882
Pliūpsnio taškas °C	DIN ISO 2592	228
Stingio taškas °C	DIN ISO 3016	< -24

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Molylub atstovo
Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt