


MOLYDUVAL

Long-Life CM 1 XHVZ

Specialus baltos spalvos tepalas kranų strėlėms



+1300C



-300C

MOLYDUVAL Long-Life CM 1 XHVZ yra mikrosmulkių PTFE tepiklių turintis, išskirtiniu atsparumu vandeniui pasižymintis ilgalaikio tepimo tepalas maksimalioms slydimo paviršių apkrovoms. MOLYDUVAL Long-Life CM 1 XHVZ yra stabilus viso sutepimo metu ir saugo strėlę nuo strigimų.

Savybės

- Geros tūsumo, adhezinės-lipnumo charakteristikos
- Specialiai skirtas aukščiausiems slėgiams, sumažina dėvimąsį jų metu, geras kontaktinių paviršių atskyrimas
- Mažas dulkių ir purvo pritraukimas
- Patikima apsauga nuo korozijos, saugo nuo rūdžių
- Didelis teleskopinių ciklų skaičius be pakartotinio tepimo
- Prailginti keitimo intervalai ir sumažinta išeiga
- Glotnus, vienalytis ir minkštas – speciali konsistencija palengvina strėlės paviršiaus padengimą

Pritaikymas

- Mobilų kranų teleskopinių strėlių kreipiančiosios
- Automobiliniai ir vikšriniai kranai
- Pramoniniai tiltiniai kranai
- Pneumatinių kijų, poliakalių, skaldiklių, keltuvų cilindrai
- Ekstremaliai apkrautiems riedėjimo guoliams ir įvorėms
- Statybinės ir žemės ūkio technikos guoliams, saugant juos nuo dulkėtumo bei drėgmės

Patarimai naudojimui

Tepti spaudikliu ar tepimo sistema. Padenkite kreipiklių paviršius maksimaliai išskleistoje būsenoje

PARAMETRAI	Specifikacija	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		KPF1K-30
Bazinė alyva			Mineralinė HV
Spalva			Balta
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m³	910
Darbinė penetracija	DIN ISO 2137	·0,1mm	310-340
Konsistencijos klasė	DIN 51818	NLGI	2
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	ca. 150
Darbinės temperatūros		°C	-30 iki +120
Trumpesniems intervalams		°C	130
Atsparumas vandeniui	DIN 51807	Grade	0-90
Vario korozijos testas	DIN 51811	Korozijos laipsnis	1
Oksidacinis stabilumas, 500 val/900 °C	DIN 51808	bar	<0,35
Mechanic-Dynamic testas	DIN 51806	B/120°C	išlaiko
TIMKEN-Test Gutlast	ASTM D-2509	kg	25
Rato guolio testas	ASTM D-1263		išlaiko
Naudingumo termino testas	02-A/1500/6000-120	Val	> 100