



MOLYDUVAL

Attila UPM 1

Gāzes krāna smērviena



MOLYDUVAL Attila UPM 1 smērviena ir mīkstākas konsistences, gaišas krāsas, pilnībā sintētiska gāzes krānu un celtnu smērviena ar lieliskām līmēšanas un blīvēšanas īpašībām. MOLYDUVAL Attila UPM 1 ir izturīga pret visbiežāk izmantotajiem šķīdinātājiem, degvielām, verdošu ūdeni, skābēm un sāļiem.

Funkcijas

- Lieliska izturība pret agresīvām gāzēm un koroziju
- Ļoti laba izturība pret izskalošanos ar ūdeni, gan verdošā, gan sālā jūras ūdenī
- Nesatur kanālus aizsprostojošu silikonu
- Savietojams ar plašu plastmasu un hermētiku klāstu
- Līmējošās smērvienas aizsargā un novērš vibrācijas un slāpē uzstādīšanas troksni
- Efektīvas pretnodiluma īpašības
- Augsts pilēšanas sākuma punkts
- Zems iztvaikošanas ātrums

Pielietojuma jomas

- Gāzesvadu celtniem, krāniem, aizbāžņiem, veltņiem, vārstiem
- Zema ātruma rites un vārpstas guļņu eļļošanai, ja tie darbojas īpaši sarežģītos apstākļos, saskarē ar degvielu, gāzēm, šķīdinātājiem un to gāzēm. Piemēram, ventilatoru, sūkņu, konveijeru guļņiem ķīmiskajā rūpniecībā, krāsošanas, lakošanas, tīrīšanas darbos.
- Plākšņu blīvējumu, krānu, celtnu, O veida gredzenu, stikla un metāla izstrādājumu, kas pakļauti agresīvu šķīdinātāju iedarbībai, blīvēšanai

Lietošanas instrukcija

Ar spiediena instrumentu, birsti vai automātisko eļļošanas sistēmu.

Vairāk par gāzes krānu smērvielām

šeit: <https://www.mechanica.lt/kategorija/voztuvams/duju-voztuvu-tepalas>

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninė specifikacija	DIN 51502		M1N-20
Bazinė alyva			sintetinė
Spalva			gelsva
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m³	980
Klasifikacija pagal NLGI	DIN 51818	-	1
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	> 250
Darbinės temperatūros		°C	nuo -20 iki 140
Peleningumas		%	8-10
SiO2 kiekis pelenuose		%	67
AlO3 kiekis pelenuose		%	13
Garuojamumas	20val/100C	%	< 0,04