



MOLYDUVAL

Molyduval-Ciric-A-




Augstas temperatūras metāla pasta

MOLYDUVAL Ciric A (tagad zem jauna nosaukuma **Molyduval Ciric BE 1 AL**) ir īpaša eļļošanas pasta vītņotiem un cauruļu savienojumiem, slīdvirsmām un gultņiem. Lielais cieta smērvielu daudzums, galvenokārt metāla pulveru, lieliski samazina skrūvju vītņu berzi līdz minimumam un atvieglo detaļu atdalīšanos pat pēc ilgstošas termiskās iedarbības.



Funkcijas


- Ļoti labas blīvēšanas īpašības, līmē
- Izturīgs pret ūdeni un koroziju
- Lieliskas eļļošanas un virsmas atdalīšanas īpašības
- Novērš salipšanu un pielipšanu
- Ļoti zems berzes koeficients
- Efektīva blīvēšana un izturība pret koroziju katalizējošām gāzēm un šķidrumiem
- Laba siltuma izkliede no virsmas
- Nesatur kaitīgus sārus savienojumus
- Nesatur svini un niķeli, padarot to par lielisku aizstājēju videi kaitīgām niķeļa pastām



Pielietojuma jomas

- Karstajiem vītņotajiem savienojumiem, piemēram, turbīnās, izplūdes gāzu dobumos, zobratos, vārstos, ķēdēs, slīdošajās nogāzēs, asīs, izmanto ķīmiskajās rūpnīcās, elektrostacijās utt.
- Slīdgultņu, kas darbojas ārkārtīgi augstā temperatūrā, eļļošanai. Pēc minerāleļļas bāzes iztvaikošanas paliek ļoti laba, cieta eļļošanas plēve.
- Montāžas un demontāžas darbiem, kad nepieciešams izvairīties no iesprūšanas pie augsta spiediena un lēna ātruma.

+1200°C



-70°C

Lietošanas instrukcija

Uzklājiet Ciric A plānā kārtiņā uz notīrītās virsmas ar otu vai drānu. Pieejams arī aerosola vai pudeles veidā ar iebūvētu otu.

Vairāk informācijas par augstas temperatūras metāla pastām šeit:

<https://www.mechanica.lt/kategorija/pastas-ellosana/metala-pulveris-pastas>

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502	MPF
Bazinė alyva		Sintetinė
Spalva		Sidabrinė
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m³ 1200
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C nėra
Darbinės temperatūros		°C -70 iki +1200
Almen-Wieland mašinos testas	Schweißlast	kN > 20
Atsparumas vandeniui		Klasė 0-90