

# MOLYDUVAL

## Tutela 1 HGL Spray



### Mitruma noņemšana, aizsargpārklājuma eļļas aerosol

**MOLYDUVAL Tutela 1 HGL Spray eļļas aerosol** (agrāk pazīstams kā Tutela 33 Spray) ir zemas viskozitātes iesūcošs eļļas aerosols ar efektīvu mitruma atgrūdišanu un pretkorozijas aizsardzību. Izsmidzinot uz instrumentiem vai detaļām, tas nosusina to virsmu un pārklāj to ar ļoti plānu eļļas konservantu plēvīti. Pateicoties izcilajai mitruma noņemšanas spējai, tas ir īpaši piemērots mitru detaļu aizsardzībai vai darbam vidē ar paaugstinātu mitrumu. Izgatavots uz MOLYDUVAL Syntholube A 5 eļļas bāzes.

#### Funkcijas

- Ļoti laba iesūkšanās spēja
- Lieliska pārklājuma un vienmērīga pārklājuma nodrošināšana apstrādājamajā virsmā
- Efektīva aizsardzība pret koroziju
- Ne tikai aizsargā, bet arī ieeļļo detaļu berzes mezglus
- Nesatur silikonu, neaizsprosto eļļošanas kanālus
- Izveido īpaši plānu, bet efektīvu aizsargplēvi
- Ļoti produktīvs un ekonomisks
- Labi atgrūž ūdeni, tvaikus, rasas pilienus
- Viegli noņemams un bieži vien nav nepieciešama papildu attaukošana detaļu tālākai apstrādei.

#### Pielietojuma jomas

- Rūpniecisko iekārtu detaļu, vītņoto savienojumu, vārstu, skrūvju, uzgriežņu, atsperu, kronšteinu, slīdņu u. c. elementu žāvēšanai, eļļošanai un turpmākai pretkorozijas aizsardzībai.
- Kabeļiem, stiepes stieplēm, tērauda caurulēm un profiliem.
- Konservācijas aizsardzībai, ja detaļas nevar pārmērīgi ieeļļot.
- Visu veidu instrumentu sagatavošanai bez nepieciešamības pēc papildu attaukošanas.
- Precīzijas iekārtu (radaru, antenu, releju, vārstu) pretkorozijas aizsardzībai un konservācijai āra apstākļos.

#### Lietošanas padomi

Izsmidziniet, nepārdozējot, no 20 cm attāluma.

Vairāk informācijas par pretkorozijas eļļām šeit: <https://www.aerozolis.lt/konservavimo-dangos-aerozoliai/>

| TECHNINIAI PARAMETRAI         | Specifikacijos | Vnt.              | Rezultatai                 |
|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Spalva                        |                |                   | skaidri                    |
| Bazinė alyva<br>Specifikacija |                |                   | sintetinė PAO<br>CLPHC5/10 |
| Pliūpsnio temperatūra         | ISO 2592       | °C                | 160                        |
| Stingio temperatūra           |                | °C                | -73                        |
| Pilno išdžiuvimo laikas       |                | min               | 15 - 20                    |
| Išėiga                        |                | m <sup>2</sup> /l | 75                         |
| Plėvelės storis               |                | μ                 | 2 - 3                      |
| Druskų testas antikorozijai   | DIN 50 021     | val               | >1                         |