


MOLYDUVAL

Natomil S 758

Sintetinė ginklų priežiūros valymo ir sutepimo alyva



MOLYDUVAL Natomil S 758 yra pilnai sintetinis žemo klampumo ypač skvarbus, tepamu paviršiumi tolygiai pasklindantis ginklų tepimo skystis. Sukurtas aukščiausios klasės sintetinių POE ir PAO alyvų ir specialiųjų antikoroziinių, kalcio / sodos sulfonatų bei dėvėjimąsi stabdančių priedų pagrindu. Tinka net ekstremalioms temperatūroms iki -55°C naudojamų ginklų sutepimui. Alyva veiksmingai pašalina po šaudymo atsirandančius prikeipimus, sąnašas ir yra pilnai suderinama su ginklų konstrukcijose panaudotais metalais. Apsauginė alyvos plėvelė išlieka elastinga tiek prie ypač žemų temperatūrų, tiek nesukietėja prie šūvio metu pakylančių aukštų temperatūrų. Be to apsauginė alyvos plėvelė turi efektingą vandens, purvo, drėgmės atstūmimą bei korozijos židinių surišimo savybes. Šia alyva suteptas ginklo paviršius turi gerą antikorozinę apsaugą ir su tokia konservacine danga gali būti ilgai sandėliuojamas nenaudojamas. Atnaujinus naudojimą, papildomi paviršiaus valikliai nereikalingi.

Šios sintetinės alyvos pagrindu pagamintos apsaugos nuo korozijos alyvos sudėtyje nėra tirpiklių, vaškų ar silikonų. Jis apsaugo dviem būdais: kaip apsauginė plėvelė ant paviršiaus ir išskirdama smulkius lakiųjų apsauginių medžiagų pėdsakus nuo paviršiaus į supančią atmosferą.

Savybės

- Efektyvios dėvėjimąsi stabdančios charakteristikos
- Stipri apsauginė – tepimo plėvelė, geras atsparumas drėgmei, atlaiko silpnas rūgštis ir šarminius tirpalus
- Turi nežymų ir neagresyvų kvapą, nesukelia svaigulio neventiliuojamose patalpose, tuo pranokdamas analogiškus CLP produktus
- Puikios žematemperatūrinės ir ekstremalių apkrovų pernešimo savybės
- Geriausias sutepimo efektas
- Aukštas oksidacinis ir termo stabilumas šūvio metu

Pritaikymas

- Tiek mažo, tiek stambaus kalibro ginklų priežiūrai juos valant, suteptant ir suteikiant trumpalaikę konservaciją. Todėl pagal šias kompleksines savybes ši alyva pakeičia net 3 skirtingus produktus, suteptant judančias ginklų dalis šaudymo metu, darant valymą nuo prikeipimų po šaudymo ir užtepant antikorozinę dangą prieš sandėliavimą.
- Dėl gerų antikosidacinių savybių ši alyva puikiai tinka net didelio kalibro greitašaudžiams kulkosvaidžiams, ženkliai įkaistantiems nepertraukiamo šaudymo metu

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN51525		CLPAE22
Absolūtus tankis prie 15 °C	D 4052	kg/m ³	840
Kinematinis klampumas, 40 °C	D 445	mm ² /s	22
Pliūpsnio taškas	D 92	°C	245
Stingio taškas	D 97	°C	-63
Rūdžių Testas, Proc. A,B, 24 h	D 665	-	0
Putų, 5 min, seq. 1/2/3	D 892	MI	5/10/5
Vario korozija, 3val	DIN 2160	Pakopa	0-1
Druskos poveikio testas, 72val	DIN 9227-NSS	Pakopa	0