

Molylub Rotinol D 68

Staklių kreipiančiųjų alyva

Molylub Rotinol yra standartinės ISO VG 68 klampumo klasės, aukšto rafinuotumo, didelio klampumo indekso bazinių mineralinių alyvų pagrindo pramoninė staklių kreiptuvų alyva. Savo sudėtyje jos turi lipnumo, atsparumo devėjimuisi ir kitų specialiųjų priedų, tenkinančių šių dienų naujausių technologijų staklių tepimo reikalavimus.

Pritaikymas

- Metalų ir medžių apdirbimo staklių centrinės cirkuliacinės tepimo sistemos
- Staklių horizontalios pavažos, kreipikliai / šliaužikliai
- Visos metalų apdirbimo staklių tepimo dalys, įskaitant guolius ir paviršius, tepamas cirkuliacinėmis sistemomis, esant kontaktui su metalų apdirbimo emulsijomis ar alyvomis
- Sunkiai apkrautiems, vibracijų veikiamiems slydimo paviršiams
- Staklių hidraulikos sistemos, dirbančios ekstremaliomis darbo sąlygomis

Eksplotacinės charakteristikos

- **Puiki minimizuota trintis**

Įpatingai liečia plastiką dengtus kreipiklius. Sumažina „prilipimo – strigimo“ efekto iššakius tarškėjimą ir vibraciją

- **Oksidacinis stabilumas**

Išlaiko aukštą darbinę temperatūrą ir maksimaliai prailgina alyvos tarnavimo laiką

- **Aukštas klampumo indeksas**

Žemas klampumas staklių paleidimo momento temperatūroje ir adekvatus klampumas aukštuose įdirbio temperatūrose. Minimalus alyvos nutekėjimas per sandariklius

- **Pagerintos emulsijos atskyrimo savybės**

Atsparumas nuplovimu metalų apdirbimo aušinimo skysčiais, efektingos susidarančios alyvos vandens emulsijos atskyrimo demulgacinės savybės

- **Padidintas alyvos lipnumas, nenusitaškymas nuo darbinio paviršiaus**

- **Oksidacinis stabilumas ir atspara perkaitimams**

Specifikacijos ir patvirtinimai

- ♣ Atitinka bei viršija ISO 6743/4-HG ir ISO 6743/13 -G reikalavimus
- ♣ DIN 51502 alyva CGLP 68
- ♣ Cincinnati Milacron P47, P50 & P53 aprobacija

Būdingos fizikinės charakteristikos

Molylub Rotinol D	Metodas	68
Spalva	DIN ISO 2049	Skaidri, šviesesnė už 4,5
Kinematinis klampumas prie 40°C cSt	DIN 51 562	68
Tankis prie 15°C kg/m³	DIN 51 757	880
Klampumo indeksas	DIN ISO 2909	119
Pliūpsnio taškas °C	DIN ISO 2592	230
FZG apkrovos testas pakopa	DIN 51314-2	> 12

Patarimai : Informaciją apie alyvos panaudojimą, nenurodytą šiame aprašyme, galite gauti iš vietinio Molylub atstovo Pramonei : tel. (682)29 049 ar el-paštu : info@mechanica.lt <https://www.mechanica.lt/kategorija/kreipianciosioms/kreipianciuju-cglp-alyvos>