



MOLYDUVAL

Prometheus Z Spray



+150°C



-30°C

Aerozolinis tepimo mišinys krumpliaraičiams

MOLYDUVAL Prometheus Z Spray yra labai lipnus krumpliaraičių tepalas, sukurtas lėtaeigėms pavaroms ir turniketams, taip pat grandinėms bei plieniniams trosams. Geriausias suteptimo efektas yra užtikrintas sudėtyje esančiais kietaisiais tepikliais ir aukšta ekstremalių slėgių (EP) priedų koncentracija. Tirpikliui išgaravus, ant darbinio paviršiaus lieka lipni, beveik sausa, bet labai elastišką tepimo plėvelę, kuri efektingai atstumia vandenį ir dulkes. Šis produktas reprezentuoja naujos kartos tepiklius, išstumiančius bitumo ar asfalto pagrindo dantračių tepalus. Į tirštiklio struktūrą įterpti EP priedai leidžia pasiekti metalo didelių apkrovų padidėjimo kontaktines zonas net prie atšiauriausių darbo sąlygų. Net 240°C temperatūras išlaikantis tirštiklis be nuostolių perneša gyvybiškai svarbius trintį slopinančius priedus.

Savybės

- Sudėtyje turi lipiklių, todėl produktas yra labai lipnus ir nenulašantis nuo darbinio paviršiaus
- Efektinga antikorozinė apsauga ir rūdžių surišimas
- Slopina pavarų ir slydimo paviršių triukšmą
- Pagerintas drėgmės atsparumas šaltam, karštam ar net druskingam jūros vandeniui
- Puikios dėvėjimą mažinančios charakteristikos
- Saugo nuo strigimo, prikepimų, užrūdijimo

Pritaikymas

- Atvirų lėtaeigių dantratinė pavarų tepimui, joms dirbant net atšiauriausiomis sąlygomis (pvz., cemento pramonė)
- Elevatorių ir eskalatorių plieniniams trosams
- Dantratinėms domkratams, kėlikliams, svirtims, spyruoklinėms perjungikliams, diskiniams trupintuvams ir kitiems lėtaeigiams didelių apkrovų mechanizmams

Naudojimo patarimai

Purkšti plonu sluoksniu iš 15-20 cm atstumo ant sauso dantračio ar torso paviršiaus. Venkite perdozavimo.

TECHNINĖS SAVYBĖS	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		OGLP00R-30
Bazinė alyva			Mineralinė HV
Spalva			ruda
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	930
NLGI tirštumo klasė	DIN 51818	NLGI	0
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	260
Darbinės temperatūros		°C	-30 iki +150
Antikorozinė geba	DIN 51802	Grade	0/0
4 rūtulių suvirimo testas	DIN 51350 T4	N	7800
FZG apkrovos tetas t(A/2.8/50)	DIN 51543		> 12